



ПОЛИПЛАСТ КРИО-25 тип 3

Противоморозная добавка

Описание и область применения

Полипласт Крио-25 тип 3 — противоморозная добавка на основе смеси неорганических и органических солей, содержащая пластификатор, хлористые соли и ингибитор коррозии, обеспечивающая бетонирование при температуре окружающего воздуха от 0 до минус 25°C.

Добавка Полипласт Крио-25 тип 3 отвечает требованиям к противоморозным добавкам для «холодных» и «теплых» бетонов по ГОСТ 24211, а также требованиям ТУ 20.59.59-103-58042865-2018.

Добавка Полипласт Крио-25 тип 3 обеспечивает устойчивое твердение «теплых» и «холодных» бетонов при температурах до минус 25°C и вводится в состав бетонной смеси в следующих случаях:

- для предотвращения замерзания бетонной смеси до начала активной тепловой обработки («теплый» бетон);
- в условиях неотапливаемого полигона («холодный» бетон).

Добавка Полипласт Крио-25 тип 3 может применяться:

- для изготовления тяжелого и легкого конструкционного бетона при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
- для возведения монолитных частей сборно-монолитных конструкций и замоноличивании стыков этих конструкций.

Возможности и преимущества

Применение добавки Полипласт Крио-25 тип 3 позволяет достичь следующих показателей:

- увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5 при использовании в максимальной дозировке;
- обеспечить незамерзание смеси при отрицательных температурах не ниже минус 25°C на время от ее изготовления до начала обогрева («теплый» бетон);
- обеспечить форсированный набор прочности в начальный период твердения при различных способах тепловой обработки;
- обеспечить набор прочности 30% и более от марочной в 28-ми суточном возрасте бетона без применения обогрева (прочность на сжатие образцов «холодного» бетона определяется после оттаивания в нормальных условиях в течение 24 часов);
- снизить количество воды затворения от 10% (в равноподвижных смесях).

После выдерживания в условиях отрицательных температур бетон с добавкой Полипласт Крио-25 тип 3 при дальнейшем естественном твердении в течение 28 суток приобретает проектную прочность.

Добавка Полипласт Крио-25 тип 3:

- не способствует образованию высолов;
- не содержит компонентов, приводящих к образованию аммиака в бетоне;
- при использовании в максимальной дозировке содержит не более 0,15% хлорид-ионов от массы цемента и может применяться при изготовлении предварительно напряженных железобетонных изделий.

Нормативная и техническая документация

- ТУ 20.59.59-103-58042865-2018;
- Сертификат соответствия системы ГОСТ Р;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Паспорт безопасности химической продукции.

Добавка Полипласт Крио-25 тип 3 выпускается в виде водного раствора:

- коричневого цвета (допускается осадок) плотностью не менее 1,20 г/см³ при 20°C и pH не менее 9,0.

ПОЛИПЛАСТ КРИО-25 тип 3

Противоморозная добавка



Упаковка и хранение

Добавка Полипласт Крио-25 тип 3 может поставляться в пластиковых контейнерах 1000 л, железнодорожных цистернах, автоцистернах и таре потребителя.

Добавка должна храниться в закрытых емкостях при температуре не ниже минус 15°C. При случайном замерзании добавка не снижает своих качественных показателей, перед применением водный раствор должен быть отогрет до исчезновения льда, тщательно перемешан и усреднен. Гарантийный срок хранения комплексной добавки Полипласт Крио-25 тип 3 — 1 год от даты изготовления (при соблюдении требований ТУ 20.59.59-103-58042865-2018).

Дозировка

Рекомендуемый диапазон дозировок добавки Полипласт Крио-25 тип 3:

Средняя расчетная температура твердения бетона, °С	Дозировка добавки по товарному продукту, в % от массы цемента
До минус 10	1,0–1,2
От минус 10 до минус 20	1,2–1,4
От минус 20 до минус 25	1,4–1,6

Перед применением необходим подбор дозировок в лабораторных условиях.

Требования безопасности

Добавка Полипласт Крио-25 тип 3 относится к веществам умеренно опасным — 3 класс опасности.

Добавка не образует токсичных соединений в воздушной среде. По степени воздействия на водные организмы добавка Полипласт Крио-25 тип 3 слаботоксичное вещество.

Введение добавки в бетонную смесь не изменяет токсиколого-гигиенических характеристик бетона. Затвердевший бетон с добавкой в воздушную среду токсичных веществ не выделяет. Добавка пожаро- и взрывобезопасна.

В отделениях приготовления растворов добавки Полипласт Крио-25 тип 3 и бетонных смесей необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию.

При применении добавки в технологии бетона следует выполнять требования СП 12.135.2003, ТУ 20.59.59-103-58042865-2018 и ГОСТ 24211. При работе с добавкой необходимо применять средства индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам:

- для защиты органов зрения — ГОСТ 12.4.253;
- для защиты кожных покровов — ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.4.280;

- для защиты органов дыхания — ГОСТ 12.4.034.

Более подробные сведения изложены в паспорте безопасности на данный вид продукции.

Применение

При ведении монолитного строительства необходимо соблюдать требования СНиП 3.03.01 и других ведомственных норм и правил. Полипласт Крио-25 тип 3 вводится вместе с водой затворения бетонной смеси. Максимальная температура воды затворения не должна превышать 70°C. Для равномерного распределения добавки необходимо обеспечить достаточное время перемешивания после ее введения. Бетонную смесь с добавкой Полипласт Крио-25 тип 3 рекомендуется приготавливать с температурой на выходе из смесителя от 15°C до 25°C.

При изменении инертных или вяжущих составляющих бетонной смеси рекомендуется корректировка состава бетона в лаборатории.

